

ไอบีซี

# IBC



## สวย เรียบ ทนทาน



สีน้ำอะคริลิกคุณภาพ  
ACRYLIC EMULSION PAINT



# Emulsion for Exterior and Interior


## สีน้ำสำหรับภายนอกและภายใน



White 100




Vanilla Ice 921



Crystal Blue 971



Magnolia 924



Dove Grey 951




Butter Snow 922



Sky Blue 974



Maple Soft 911



Magic Grey 983



Pepper Mint 931



Lake Moor 978



Camelot 925



Flinstone 942



Ice Berg 941




Conch Pink 932



Apricot 935

ขนาดบรรจุ มีขนาด 5 แกลลอน และ 1 แกลลอน ทั้งชนิดภายในและภายนอก (มีครบทุกสี)  
 S.P. หมายถึง แม่สีพิเศษ มีเฉพาะภายนอก บรรจุ 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน

สีทาฝ้า



7000 White



9000 Light Grey

### Primary Colours (S.P.) แม่สีพิเศษ



Buttercup Yellow 200



Signal Red 700



Deep Red 175



Junifer Green 400



Regal Blue 600



Black 900

### Matt Enamel (สีเคลือบด้าน)



Flat White M111




Board Green M222



Board Black M333

### Primer (สีรองพื้น)



Acrylic Alkali Resisting Primer 1000




































Contact Primer 1100



# High Gloss Enamel

## สีน้ำมันเคลือบเงา

					
Ivory White 115	Silver Mist 193	Padi 029	Sky Blue 156	Dawn Pink 311	Dove Grey 687
					
Magnolia 133	Pewter 695	Haze Blue 117	Crystal Blue 717	Flame Red 333	Dawn Grey 192
					
Jonquil 433	Bright Silver 000	Surf Green 116	Navy Blue 877	Cherry Red 332	Grass Green 666
					
Cream 113	Dark Grey 912	Apple Green 166	Zircon Blue 711	Fast Maroon 331	
					
Lemon Yellow 434	Midnight Blue 889	Tropicana 654	Ocean Blue 177	Coral Red 163	
					
Yellow Orange 444	Teak Brown 259	Spring Green 655	Scarlet Orange 334	Oxide Yellow 429	



มอก.2625-2557  
สีเคลือบแอลคีด  
เฉพาะด้านความปลอดภัย

ขนาดบรรจุ มีขนาด 1 แกลลอน และ  
1/4 แกลลอน (มีครบทุกสี)  
5 แกลลอน ขนาดถัง มีเฉพาะสีขาว  
เบอร์ 111 สีดำ เบอร์ 999

### Primer (สีรองพื้น)

		
Universal Undercoat 510	Anti-Rust Primer Grey 017	Red Oxide Primer

\*โปรดใช้คู่กับสีจริงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์



# IBC PAINT Acrylic Emulsion Paint and High Gloss Enamel

## สี ไอบีซี สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอก ภายใน และ สีเคลือบเงา

### แนะนำวิธีการสี

#### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

ก่อนทาสีทุกครั้งต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม เพื่อให้สีใหม่ยึดเกาะได้ทนทาน โดยการขจัดคราบฝุ่น ตะไคร่น้ำ ตลอดจนสนิมเหล็กออกให้หมด หากเป็นผนังเก่ามีรอยแตกร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย ถ้าสีเดิมอยู่ในสภาพชำรุดควรขัดล้างสีเก่าออกก่อน และพื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท

#### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่าง ๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้า และป้องกันการเสียหายอันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่าง ๆ ดังนี้

พื้นผิวปูน : สีรองพื้นปูนใหม่ จะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยงามไม่ลอกคล่อนง่าย

สีรองพื้นปูนเก่า ช่วยเคลือบผนังปูนที่สีเก่าเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นให้อยู่ในสภาพดี และช่วยให้สีทับหน้าทนนานไม่ลอกแตกหรือคล่อนง่าย

พื้นผิวไม้ : สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้ และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยกาวไว้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้าจึงไม่เป็นรอยดำเมื่อทาสีเสร็จ

พื้นผิวเหล็ก : สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า สีจึงสวยงามทนนาน

#### ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

สีทับหน้า หรือ สีชั้นนอกมีเฉดสีให้เลือกมากมาย โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือสีน้ำมันและสีน้ำโดยแบ่งเป็นสีชนิดใช้ทาภายนอก

ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศ และสีชนิดทาทภายในที่ให้ความเนียนสวย ล้างทำความสะอาดง่าย

### คุณสมบัติ

ไอบีซี อะคริลิก 100% เป็นสีคุณภาพคุ้มค่า มีความทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้อนสูง สีสวยงามทน คุณสมบัติของสีน้ำและสีน้ำมันมีดังนี้

สีน้ำ 1.ใช้ทาบนพื้นผิวปูน 2.เนื้อสีด้าน 3.แห้งเร็ว (20 นาที - 1 ชั่วโมง) 4.กลิ่นไม่แรง 5.ตัวทำละลายเป็นน้ำ

สีน้ำมัน 1.ใช้ทาบนพื้นผิวไม้และเหล็ก 2.เนื้อสีเงามาก 3.แห้งช้า(อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) 4.กลิ่นแรง 5.ตัวทำละลายเป็นน้ำมันหรือทินเนอร์

#### ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน ไอบีซี สำหรับทาภายนอกและภายใน	ด้าน	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 25-30%	30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ไอบีซี	ด้าน	35-45			20-30 นาที	
สีเคลือบน้ำมันเงา/ด้าน ไอบีซี	เงา/ด้าน	30-35		ผสมด้วยน้ำมันสน น้ำมันก๊าด หรือทินเนอร์	2-3 ชม.	7 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ไอบีซี	ด้าน	35-40	ทาด้วยแปรง	ผสมด้วยทินเนอร์ หรือโวลทิลบรีด	1-2 ชม.	4-6 ชม.
สีรองพื้นกันสนิมเทา ไอบีซี สีรองพื้นกันสนิมแดง ไอบีซี	ด้าน	55-60				
สีรองพื้นปูนเก่า ไอบีซี	เงา	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	พร้อมใช้งาน	2-3 ชม.	



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยคลองทรง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย

โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพุดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่

Line: @Deltapaint



มอก.2625-2557  
สีเคลือบเอนคิต  
เฉพาะด้านความปลอดภัย