

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปกปิดพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ผนังคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ป้องกัน และต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับทาสีผนังปูนฉาบ คอนกรีต อิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบ

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.40 - 1.45
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมด้วยน้ำสะอาด 25 - 30 %

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน
พื้นผิวปูนเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์(น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2 - 3 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดต้า (Delta Alkali Resisting Primer) หรือ สีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none"> ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก เดต้า สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดต้าคอนเทค โพรเบอร์ # 2000 หรือ สีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก เดต้า สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1.4 GL, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 : สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป