

ข้อมูลทั่วไป

สีเคลือบเงาที่ผลิตจาก อัลซิดเรซินชนิดพิเศษ มีความคงทน กับสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิภาคเขตร้อนโดยเฉพาะ สามารถรักษาความเงาและความสวยงามของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วจึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในทุกบริเวณที่นำไปใช้งาน

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	เงา - ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	40 - 45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	0.92 - 1.02
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำมันสน หรือ ทินเนอร์

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	2 - 3 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็กใหม่	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน
พื้นผิวเหล็กเก่า	ควรขัดสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม
พื้นผิวไม้ใหม่	ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงจากการขัดและคราบไขมัน
พื้นผิวไม้เก่า	ควรขัดสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกและขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวเหล็ก	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง หรือรองพื้นกันสนิมเทา จำนวน 1-2 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาเฒ่า จำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวไม้	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นกันเชื้อราเฒ่า #P-710 จำนวน 1-2 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาเฒ่า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

- มอก.327-2553 : สีเคลือบเงาแอลคีด
- มอก.2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย