

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นสำหรับสีเคลือบมา เดลต้า มีลักษณะพิเศษในการแห้งเร็ว ป้องกันเชื้อรา ทาเรียบง่ายและปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมใช้เป็นสีรองพื้น (สีชั้นล่าง) สำหรับงานไม้จริง หรือไม้เทียม

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สูตรน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.50 - 1.70
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ทินเนอร์ หรือไวท์สปีด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้ใหม่	ทำความสะอาด กำจัดเสี้ยนไม้และฝุ่นผง ออกให้หมด
พื้นผิวไม้เก่า	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากไขมัน คราบน้ำมัน หรือสีเก่า ออกให้หมด

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวไม้ใหม่	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เดลต้า จำนวน 1 - 2 เที่ยวทาทับหน้า สีน้ำมันเคลือบ เดลต้า จำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวไม้เก่า	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่า หรือสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เดลต้า จำนวน 1-2 เที่ยวทาทับหน้า สีน้ำมันเคลือบ เดลต้า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

มาตรฐานอ้างอิง