

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำที่ผลิตจากทาร์อะคริลิก ผสมสีเพื่อความสวยงามยาวนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทนทาน ต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38 - 1.43
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 20 - 25 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------------------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่
พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมันขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำยาซักผ้าขาว (สารละลายไฮโปคลอไรต์) ตะไคร่จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2-3 วัน |
|----------------------------------|---|

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดลต้า จำนวน 1 เที่ยวทาสีทับหน้าด้วยสีเดลต้า คลีน&แคร์ สำหรับภายใน ชนิดด้าน จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า จำนวน 1 เที่ยวทาสีทับหน้าสีเดลต้า คลีน&แคร์ สำหรับภายใน ชนิดด้าน จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 : สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป