

#### ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำที่ผลิตจากทาวอะคริลิก ผสมสีให้ความสวยงามยาวนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่วทนทานต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ภายในอาคาร กลิ่นอ่อน low VOCs ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	30 - 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.22 - 1.25
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10 - 15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

#### ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

#### การเตรียมพื้นผิว

- |                |  |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"><li>ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน</li><li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำยาซักผ้าขาว (สารละลายไฮโปคลอไรต์) ตะไคร้จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2-3 วัน</li></ul> |
| พื้นผิวปูนเก่า |  |

#### ข้อแนะนำการทาสี

- |                |  |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"><li>ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเเดลต้า จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</li><li>ทาสีทับหน้าด้วยสีเเดลต้า คลีน&amp;แคร์ ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว</li><li>ทาสีรองพื้นปูนเก่าเเดลต้า จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง</li><li>ทาสีทับหน้าสีเเดลต้า คลีน&amp;แคร์ ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว</li></ul> |
| พื้นผิวปูนเก่า |  |

#### ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 : สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป