

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพพิเศษ สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ง่ายทนทานต่อการขัดถูได้มากยิ่งขึ้น ไม่มีส่วนผสมจากสารตะกั่ว ปรอทและโลหะหนัก สามารถทนแดดทนฝน ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ทนทานต่อด่างในปูน ต้านทานเชื้อราและตะไคร่น้ำฟิล์มสียึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ พื้นผิวคอนกรีตเหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน
การปกคลุมพื้นผิว	30 - 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.30-1.40
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมด้วยน้ำสะอาด 5-10%
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> • ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน • เช็กความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 15% วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น • หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวไม่เรียบ ควรทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าว • ฉาบแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ที่เหมาะสม • ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผงเศษซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> • ขัดล้างทำความสะอาดสีเสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ • ควรขัดล้างทำความสะอาด ทั้งผนังให้แห้งก่อนการทาสีรองพื้น • บริเวณที่มีรอยแตกร้าวควรทำการอุดโป๊วให้เรียบร้อยก่อนการทาสีรองพื้น |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดต้า ซิลด์ โฟร์ ดี จำนวน 1 เที่ยว • ทาทับหน้าด้วยเดต้า ซิลด์ โฟร์ ดี ชนิดเนียน จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดต้า ซิลด์ โฟร์ ดี จำนวน 1 เที่ยว • ทาทับหน้าด้วยเดต้า ซิลด์ โฟร์ ดี ชนิดเนียน จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

- มอก.2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
- มอก.2514-2553 : สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์