

#### ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ช่วยในการป้องกันแสงแดด เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวให้ดีขึ้น ป้องกันการลอกหล่อน และช่วยยับยั้งการคายด่างในปูนฉาบใหม่ ป้องกัน เชื้อรา และตะไคร่น้ำ จึงทำให้เหมาะสำหรับทาเป็นรองพื้นปูนใหม่ทั้งภายนอกและภายใน

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.40 - 1.50
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมด้วยน้ำสะอาด 25 - 30%

#### ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน

#### การเตรียมพื้นผิว

##### พื้นผิวปูนใหม่

- ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- เช็ควัสดุที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 15% วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวไม่เรียบ ควรทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าว
- ฉาบแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผงเศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

##### พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างทำความสะอาดสีเสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่
- ควรขัดล้างทำความสะอาด ทิ้งผนังให้แห้งก่อนการทาสีรองพื้น
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวควรทำการอุดโป๊วให้เรียบร้อยก่อนการทาสีรองพื้น

#### ข้อแนะนำการทาสี

##### พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เดลต้า ชิวด์ โฟร์ดี จำนวน 1 เที่ยว
- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เดลต้า ชิวด์ โฟร์ดี จำนวน 2 เที่ยว

#### ขนาดบรรจุ

1 GL. 5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555 : สีรองพื้นสำหรับงานปูน