

ข้อมูลทั่วไป

เดลต้า ชิวด์ โฟร์ดี สำหรับปูนที่ฉาบใหม่และปูนที่เสื่อมสภาพ ช่วยลดปัญหาการร่อนและขีดจางเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างสีกับหน้าและพื้นผิว ปกปิดพื้นผิวได้ดี ชั้นฟิล์มสีเร็ว ทนความชื้นได้ดี สามารถทาทับได้หลังปูนฉาบเสร็จใหม่ ทนทานต่อความเป็นด่างและเกลือในปูนมากกว่าสีรองพื้นทั่วไปปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับเป็นรองพื้นบนพื้นผิวปูนทุกชนิด รวมถึงกระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ ทาได้ทั้งบริเวณผนังภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว
การปกคลุมพื้นผิว	35-40 ตร.ม / แกลลอน / เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที หรือผสมด้วยทินเนอร์ไม่เกิน 5%ทั่วไป
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	1-2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4-6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังปูนให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ จากนั้นล้างทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง 1 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่ เดลต้า ชิวด์ โฟร์ ดี จำนวน 1 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาทับหน้าด้วยเดลต้า ชิวด์ โฟร์ ดี จำนวน 2 เที่ยวทาสีรองพื้นปูนเก่า เดลต้า ชิวด์ โฟร์ดี จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยเดลต้า ชิวด์ โฟร์ ดี จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง