

ข้อมูลทั่วไป

สีเคลือบมาผสมรองพื้นกันสนิม เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง ใช้กับงานพื้นผิวโลหะเหล็กกล้า ไทเทเนียม เหล็กดำ เหล็กชุบสังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส ท่อ PVC ไฟเบอร์กลาส ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ยึดเกาะดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	ด้านและเงา
การปกคลุมพื้นผิว	50 - 60 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความทนทานจำเพาะ	-
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมทินเนอร์ AAA 10-15%
เนื้อสี (& โดยปริมาตร)	44 ± 2
จุดวาบไฟ	24°C ± 2

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	ภายใน 10 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	ภายใน 3 - 4 ชั่วโมง
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	80 - 90
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35 - 40

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเหล็กใหม่
- พื้นผิวเหล็กเก่า
- พื้นผิวเหล็กต้องแห้งสนิท และ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน
- ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนเสื่อมสภาพออกให้หมด และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน

ข้อแนะนำการทาสี

- พื้นผิวปูนใหม่
- พื้นผิวปูนเก่า
- ทาสีทาเหล็กกล้า ไทเทเนียมหรือชนิดอื่น Delta Grypto 5 IN 1 จำนวน 1-2 เที่ยว
- ทาสีทาเหล็กกล้า ไทเทเนียมหรือชนิดอื่น Delta Grypto 5 IN 1 จำนวน 1-2 เที่ยว

การเก็บรักษา

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ 24 เดือน จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

ดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากขณะใช้งานถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรเช็ดออกทันทีและล้างด้วยน้ำสะอาด หากสีกระเด็นเข้าตาควรรับล้างน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL

มาตรฐานอ้างอิง