

#### ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้น ท็อปเทค โค้ดเฟลิก มีฟิล์มสียึดหยุ่นสูง ช่วยประสานรอยแตกขยายมา ได้ไม่เกิน 0.5 มม. ป้องกันด่างและคราบเกลือได้ดี ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง ลดปัญหาสีหลุดลอก สืบมมาจากความชื้น ป้องกันคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยให้สีทับหน้าสวยสด ติดทนนานใช้ได้ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ และปูนเก่า

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	อะคริลิกยึดหยุ่น
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.2 - 1.40
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นสี
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 5 - 10 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	ไม่เกิน 45 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 - 3 ชั่วโมง

#### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่  
พื้นผิวปูนเก่า

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไข
- ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างด้วย น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เดลต้า ไบโอะวูช
  - ล้างทำความสะอาด และทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 1 วัน

#### ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่  
พื้นผิวปูนเก่า

- ทาสีรองพื้นอะคริลิกยึดหยุ่น ท็อปเทค โค้ดเฟลิก จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง
- ทาทับหน้าด้วยสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นอะคริลิกยึดหยุ่น ท็อปเทค โค้ดเฟลิก จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง
- ทาทับหน้าด้วยสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

#### การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างไกลจากแหล่งน้ำ

#### ความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหน้าโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
- หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน
- ในกรณีกระเด็นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที

#### ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน