

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นปูนอนกประสงค์สูตรน้ำ เหมาะสำหรับปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนสด เพิ่มประสิทธิภาพระบายความชื้นด้วยฟิล์มสีหายใจได้ ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยมแทรกซึมได้ดีลึก ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือ อีกทั้งยังมีเนื้อสีขาว ช่วยในการกลบพื้นผิวได้มีดและช่วยทำให้สีทับหน้าชั้นน่ายังไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก กลิ่นอ่อน ไม้ฉุน Low VOCs

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.2 - 1.40
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพู่กัน
การผสมก่อนใช้งาน	ไม่ต้องผสมน้ำ (หากต้องการผสมไม่ควรเกิน 5 %)
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	ไม่เกิน 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ก่อนการทาสี ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เดลต้า ไบโอบีซ ล้างทำความสะอาด และทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 1 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนอนกประสงค์กับชั้นสูตรน้ำ ท็อปเทค โค้ด ไวท์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง ทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนอนกประสงค์กับชั้นสูตรน้ำ ท็อปเทค โค้ด ไวท์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง ทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว |

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างไกลจากแหล่งน้ำ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
- หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน
- ในกรณีกระเด็นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน