

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำที่ผลิตจากทาวอะคริลิก กับผงสีที่คงทน ให้ความสวยงามยาวนานปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
ทนทานต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38 - 1.43
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 20 - 25 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">• ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน• ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย• สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">• ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเดลก (Deltech Alkali Resisting Primer) 1 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">• ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกเดลก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว• ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า 1 เที่ยว• ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกเดลก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป