

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำคุณภาพสูง ที่ผลิตจากทาวอะคริลิกแท้ 100% พรีเมียมเกรด กับผงสีที่คงทน ฟิล์มสียึดเกาะกับพื้นผิวแน่นทนแดด ทนฝนฟิล์มสีเนียนสวยปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทนทานต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	30-50 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.22 - 1.25
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10 - 15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผิวน้ำให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดลเทค จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกเดลเทค ชิวด์ สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกเดลเทค ชิวด์ สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ