

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นปูนกันด่างผลิตจากทาร์อะคริลิก สามารถทนทานต่อความเป็นด่างจึงสามารถป้องกันสีกับหน้าจากการถูกด่างทำลายได้ เหมาะสำหรับใช้การรองพื้นผิวปูนใหม่ ทั้งภายนอกและภายใน

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38 - 1.45
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 20 - 25 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เดลเทค จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีทับหน้า เดลเทค จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน