

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำที่ผลิตจากทาวอะคริลิกกับผงสีที่คงทน ให้ความสวยงามยาวนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
ทนทานต่อเชื้อรา ทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ เหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 20 - 25 %

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20-30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

- มอก 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
- มอก 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์