

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ช่วยปกป้องความเป็นด่างจากพื้นผิว ปูนฉาบและสามารถต้านเชื้อราได้ดี มีเนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดีจึงช่วยให้สีทับหน้า ไม่เกิดรอยด่าง หรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร และเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า ทาง่าย ไม่ดึงแปรง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ความถี่ของจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 25 - 35 %
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	20-30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ เดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน