

ข้อมูลทั่วไป

เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาพื้นปูนทั่วๆ ไป เช่น ปูนพลาสติก คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง มีเนื้อสีมาก ทาง่าย รอยแปรงน้อย ต้านทานเชื้อราได้เป็นอย่างดี

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38- 1.43
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 25 - 30 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ข้อมูลให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เนชั่นเนล สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เนชั่นเนล สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง