

ข้อมูลทั่วไป

เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาพื้นปูนทั่วไป เช่นปูนพลาสเตอร์ คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง มีเนื้อสีมาก ทาง่าย รอยแปรงน้อย ต้านทานเชื้อราได้เป็นอย่างดี

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38 - 1.43
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 25 - 30 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่
พื้นผิวปูนเก่า

ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบโคล่

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบโคล่
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ
- ตู้อัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่
พื้นผิวปูนเก่า

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง ไอบีซี จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ไอบีซี สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นปูนเก่ากับด่าง ไอบีซี จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ไอบีซี สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง