

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เดลต้า ช่วยปกป้องความเป็นด่างจากพื้นผิว ปูนฉาบและสามารถต้านเชื้อราได้ดี มีเนื้อสีมาก ปกปิดพื้นผิวได้ดีจึงช่วยให้สีทับหน้าไม่เกิดรอยด่าง หรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร และเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า ทน่าย สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ขาวนวล
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.40 - 1.45
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 25 - 30 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเดลต้า (Delta Alkali Resisting Primer) จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วย สีน้ำเดลต้า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555 : สีรองพื้นสำหรับงานปูน