

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิครีซิ่น ทาได้ทุกพื้นผิวเป็นสีเคลือบกับหน้าและรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว ทนทานต่อการใช้งานภายนอก ป้องกันการเกิดสนิมเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มเรียบเนียน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานได้พื้นที่มาก ครอบคลุมพื้นที่

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน
การปกคลุมพื้นผิว	40 - 45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	0.8 - 1.5
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมทินเนอร์ AAA 10 - 15 %

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	ภายใน 20 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	ภายใน 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมใหม่	พื้นผิวเหล็กต้องแห้งสนิท และปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน
พื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมเก่า	ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมใหม่	ทาสีทาเหล็กกล้าไร้สนิมเนชั่นแนล (2IN1) จำนวน 1-2 เที่ยว
พื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมเก่า	ทาสีทาเหล็กกล้าไร้สนิมเนชั่นแนล (2IN1) จำนวน 1-2 เที่ยว

สภาวะการเก็บรักษาและข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- ให้จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยตลอด
- ดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากขณะใช้งานถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรเช็ดออกทันทีและล้างด้วยน้ำสะอาด หากสีเข้าตาควรล้างน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL

มาตรฐานอ้างอิง