

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำคุณภาพสูง ที่ผลิตจากทาวอะคริลิกแท้ 100% ผสมสีที่คงทน ฟิล์มสียึดเกาะกับพื้นผิวแบบ ทนแดด ทนฝน ฟิล์มสีเนียนสวยปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทนทานต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทา ตกแต่ง พื้นผิวปูนฉาบกระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	30 - 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.22 - 1.25
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10 - 15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเนชั่นเนล (National Alkali Resisting Primer) จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เนชั่นเนล ซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 : สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป