

ข้อมูลทั่วไป	สีฟัน ขาว IL-8459 มีคุณสมบัติเรื่องการยึดเกาะดี พิล์มสีมีความแข็งแรง และให้ความเงาดี
คุณลักษณะจำเพาะ	
ประเภทของสี	อัลซิด เรซิน
เฉดสี	ขาว
ชนิด	เงา
จุดวาบไฟ	-95 °C
ความหนืด	100-105 KU / 30 °C
ความถ่วงจำเพาะ	1.21 ± 0.05
ความเงา	≥ 70 % (มุม 60 °C)
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	5-10 นาที
วิธีใช้งาน	ใช้ได้ทั้งงานทาและงานพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	งานทา ผสม สี : ทินเนอร์ ในอัตราส่วน 1 : 1.2 งานพ่น ผสม สี : ทินเนอร์ ในอัตราส่วน 1 : 1.2
การเตรียมพื้นผิว	
การทำความสะอาดพื้นผิว	: ขัดให้เรียบ ขัดสนิมออกให้หมดและทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นและคราบไขมัน
ข้อแนะนำการทาสี	
สภาวะอากาศในการทำงาน	อุณหภูมิของชิ้นงานอยู่ระหว่าง 23-38°C ความชื้นสัมพัทธ์ <70%
เตือนการคนก่อนการใช้งาน	ก่อนการใช้งานต้องคนสีอย่างน้อย 10 นาที
การทำความสะอาดอุปกรณ์	ใช้ทินเนอร์ล้าง
การเก็บรักษาและความปลอดภัย	
สภาวะการเก็บ	ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นมือเด็ก
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี นับจากวันที่ผลิต
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ● ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเท ห้ามสูดดมหรือรับประทาน ● สวมหน้ากากป้องกันไอสารอินทรีย์ทุกครั้งขณะใช้งาน ● ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ
มาตรฐานอ้างอิง	-