

กาวยซีเมนต์ เดลต้าเขียว เป็นกาวยซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรายละเอียดและเคมีผสมชนิดพิเศษ ทำให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง มีความยืดหยุ่น และทนทานต่อต่อทุกสภาพภูมิอากาศ เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไปและปูกระเบื้องผนัง ขนาด 30 x 30 ตร.ซม.

การใช้งาน

- กระเบื้องเซรามิก
- กระเบื้องดูดีซีมน้ำทั่วไป
- กระเบื้องดินเผา
- กระเบื้องผนังขนาด 30 x 30 ตร.ซม.

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน
- สามารถปูพื้นด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดีซีมน้ำต่ำ
- กระเบื้องปูผนังขนาดไม่เกิน 30 x 30 ซม.
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเดิมจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม น้ำยาบ่ม หรือเศษปูน เป็นต้น
- กรณีพื้นผิวเก่าหรือวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพ ให้ขัดล้างพื้นผิวที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
- หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- พื้นผิวใหม่ต้องแข็งแรง เรียบได้ระดับ แห้งและสะอาดปราศจากน้ำยาบ่มคอนกรีตสี เศษปูนสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ มีการดูดีซีมน้ำปกติ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน

ขั้นตอนการใช้งาน

- ผสมกาวยซีเมนต์ เดลต้าเขียว 20 กิโลกรัม กับน้ำสะอาด 4.20 - 4.40 ลิตร ปั่นด้วยสว่านความเร็วรอบต่ำ (<500 รอบ/นาที) ปั่นนาน 3-4 นาที จนผลิตภัณฑ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 3 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมอิ่มตัวเต็มที่
- ใช้เกรียงหิวีปาดให้เป็นร่องที่ความหนา 2-6 มิลลิเมตร
- นำแผ่นกระเบื้องมาปู กดให้แน่นและใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่วแผ่น
- หลังจากปูเสร็จปล่อยให้แห้งประมาณ 24-48 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

ปริมาณใช้งาน

- 4-8 ตารางเมตร / 20 กิโลกรัม

การเก็บรักษา

สภาวะการจัดเก็บ

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป

อายุผลิตภัณฑ์

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในถุงที่ยังไม่เปิดใช้

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- เพื่อการยึดเกาะที่ดีควรปาดกาวยซีเมนต์หลังกระเบื้องให้เต็มแผ่น
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ทันที หลังการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ

ผงสีเทา

อายุการใช้งานหลังผสม

2-4 ชั่วโมง

ระยะเวลาใช้งานหลังปาดกาวย

20 นาที

ค่าการยึดเกาะสภาวะมาตรฐาน @ 28 วัน (มอก.2703-2559)

≥ 0.5 MPa

ค่าการยึดเกาะหลังการแช่น้ำ @ 20 วัน 17 ชั่วโมง (มอก.2703-2559)

≥ 0.5 MPa

ค่าการยึดเกาะหลังการอบความร้อน @14 วัน (มอก.2703-2559)

≥ 0.5 MPa