

ข้อมูลทั่วไป

เดลต้า เอ็กซ์ตรีม ไทเทเนียม เกรดอัลตราพรีเมียม สีอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ด้วยส่วนผสมของกาวสูตรพิเศษ (Nano Acrylic resin) ใช้ส่วนผสมของเรซินระดับนาโน คุณภาพสูง ช่วยระบายความชื้นในผนังได้ดี และยังเสริมการยึดเกาะของชั้นสีรองพื้นและสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดคราบขาว และป้องกันการลอกร่อนของฟิล์มสีได้ดี ทำให้ฟิล์มสีเรียบเนียน สวย คงทนยาวนาน เหมาะสำหรับใช้งานภายใน

คุณลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน
การปกคลุมพื้นผิว	30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความกว้างจำเพาะ	1.30-1.40
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	100-110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35-40 ไมครอน
วิธีใช้งาน	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมด้วยน้ำสะอาด 5-10 %

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ● ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ● เช็กความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 15% วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น ● หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ ควรทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าวฉาบแต่งผิว ก่อนการทาสีด้วย วัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไข |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> ● ขัดล้างทำความสะอาดสีเสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ ควรขัดล้างทำความสะอาด และทิ้งผนังให้แห้งก่อนการทาสีรองพื้น ● บริเวณที่มีรอยแตกร้าวควรทำการอุดโป๊วให้เรียบร้อยก่อนการทาสีรองพื้น |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ● ทาสีรองพื้นปูนที่อปเทค โคดไวท์ จำนวน 1 เที่ยว ● ทาทับด้วยสีน้ำภายในชนิดเนียนเดลต้า เอ็กซ์ตรีม ไทเทเนียม จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> ● ทาสีรองพื้นปูนที่อปเทค โคดไวท์ จำนวน 1 เที่ยว ● ทาทับด้วยสีน้ำภายในชนิดเนียนเดลต้า เอ็กซ์ตรีม ไทเทเนียม จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

- 1 GL, 2.5 GL, 5GL

มาตรฐานอ้างอิง

- 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
- 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์