

#### ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา ที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซิน และสาร UV Protection ร่วมกับผงสีคุณภาพสูง ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว และโลหะหนัก ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่ เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.23 - 1.27
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพู่กัน
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10 - 15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

#### ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

#### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่  
พื้นผิวปูนเก่า

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างออกให้หมดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่ เดลต้า ไบโอบีทิล ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

#### ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่  
พื้นผิวปูนเก่า

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดต้า จำนวน 1 เที่ยว หรือ สีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำเดต้าซิลด์ อีโค่ คลีน จำนวน 2 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดต้าคอนแทค ไพรเมอร์ # 2000 หรือ สีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำเดต้าซิลด์ อีโค่ คลีน จำนวน 2 เที่ยว

#### ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

- มอก. 2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
- TGL-4-R4-14 โครงการฉลากเขียว