

ดีลต้า

# DELTA

## ทนได้ ทนดี ต้อง 4 ทน



# DELTA 4D ADVANCE

## ดีลต้า โฟร์ดี แอดวานซ์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน

100% PREMIUM ACRYLIC ENULSION PAINT SEMI-GLOSS FOR EXTERIOR & INTERIOR



# ทนได้ ทนดี ต้อง 4ทน ทนทาน ทนแดด ทนล้าง ทนชื้น



ทนแดด

เสริมเกาะป้องกันไม่ให้ฟิล์มสีถูกทำลาย พร้อมปกป้องคนในครอบครัวจากอันตรายของรังสี UV ลดอุณหภูมิบนผนัง ช่วยระบายความร้อนพร้อมปรับอากาศภายในบ้านของคุณเย็นสบายตลอดวัน และประหยัดพลังงานไปพร้อมกับการลดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น



ทนชื้น

ฟิล์มสีสามารถระบายความชื้นออกจากผนังได้ดี ไม่ทำลายการยึดเกาะของฟิล์มสี ช่วยป้องกันน้ำและความชื้นไม่ให้ซึมลงไปบนพื้นผิว ลดสาเหตุของฟิล์มสีโป่งพอง และลอกล่อน ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ทนล้าง

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพพิเศษ ทำให้ฟิล์มสีมีความคงทนต่อการขัดถู ไม่เกิดร่องรอยการลอก สีไม่ซีด จึงสามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้ผนังบ้านมีสีสวยสด อยู่เสมอ มีกลิ่นอ่อน Low VOC ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกกลมหายใจ



ทนทาน

ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ร้อน ชื้น ด้วยนวัตกรรมสุดตรง เทคโนโลยี Advanced Dura Guard ช่วยเสริมให้ฟิล์มสี ยึดเกาะ กลบเม็ดพื้นผิวได้ดีกว่า ให้สีสวยสด คู่คุณค่าทนทานนาน 8 ปี หายห่วงแม้สภาวะอากาศในประเทศจะเปลี่ยนแปลง

# DELTA 4D ADVANCE

เดลต้า โฟร์ดี แอดวานซ์



Fallen Petal  
1-1-3

Garden Fragrance  
2-2-6



Delectable  
1-1-7

Cerise Delight  
1-50-7

Mango  
2-2-5

Hearth Brown  
5-9-6

Hush Rose  
3-1-2

Radiance  
2-8-6

Spearmint Miss  
3-20-3

Buff Orange  
2-8-7

Green Dash  
4-19-2

Lemon  
1-10-5

Light Delight  
1-11-1



Paradise Lost  
3-30-6

Victor Harbour  
3-33-7

Key Largo  
4-30-4

Flannel  
5-20-3

Weathered Blue  
5-34-5

Seventh Heaven  
5-36-2



Eclipse  
5-38-7

## เดคส์ยอดนิยมนิสิตสี ทนทานยิ่งขึ้น

มอบแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด เต็มเต็มทุกความต้องการ  
มาพร้อมเดคส์อีกนับพัน ที่พิชิตเดลต้า

\*สีจริงอาจต่างจากที่เห็น ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแสงและพื้นผิวของพื้นที่ที่ใช้

## Step 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

### พื้นผิวปูนใหม่ / New Concrete



● ทิ้งผนังปูนให้แห้ง  
อย่างน้อย 1 เดือน

● Substrate must be completely  
cured dried (~1 month)

● ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบสกปรก  
ฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน

● Free from oil, grease, mildew,  
from release agents and foreign matters

### พื้นผิวปูนเก่า / Old Concrete



● ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)  
จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 1 วัน

● Powdery and chalky surfaces must be scrubbed  
and cleaned with water

● Fungus and Mildew growth must be cleaned off.  
Left to dry 1 day

## Step 2 : สีรองพื้น / Primer เพื่อประสิทธิภาพความทนทานยาวนาน ควรเลือกให้ตรงกับพื้นผิวและการแก้ปัญหา

| สีรองพื้นปูนสดและปูนใหม่<br>New Concrete   | สีรองพื้นอเนกประสงค์<br>Multi - Purpose Primer  |   |   |
|--|---|---|---|
|  <p>Toptech Primer สีรองพื้นปูนพิเศษ<br/>ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน<br/>เนื้อสีขาว ปกปิดรอยต่างได้ดี</p> |  <p>Toptech Cote White<br/>สีรองพื้นปูนเก่า<br/>ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน<br/>เนื้อสีขาว ปกปิดรอยต่างได้ดี</p> |  <p>Toptech Cote Flex สีรองพื้นปูนเก่า<br/>ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน<br/>เนื้อสียืดหยุ่น<br/>ช่วยประสานรอยแตกและช่วยในการยึดเกาะสูง</p> |  <p>Toptech Primer สีรองพื้นปูนพิเศษ<br/>ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน<br/>ทาได้ทันทีหลังจมน้ำ 2-7 วัน</p> |

## Step 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coat

| ประเภทสี / Type   | ลักษณะฟิล์มสี<br>Finish Film | การปกคลุมพื้นที่<br>(ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)<br>Coverage<br>(sq.m./gallon/coat) | ชนิดเครื่องมือ<br>Tool                                      | การผสมก่อนใช้งาน<br>(โดย ปริมาตร)<br>Dilution   | ระยะเวลาแห้ง / Drying Time |                         |
|---|------------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------|
|   |                              |  |   |   | แห้งผิว<br>Touch dry       | แห้งทาทับ<br>Recoat Dry |
|  | กึ่งเงา<br>Semi-gloss        | 30-35 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว<br>(sq.m./gallon/coat)                             | แปรง ลูกกลิ้ง<br>หรือเครื่องพ่น<br>Brush / Rolling or Spray | ไม่ต้องผสมน้ำ<br>หรือหากต้องผสม<br>ไม่ควรเกิน 5-10%<br>No dilution<br>or dirution 5-10% | 30 นาที / 30 Minutes       | 2 ชม. / 2 hours         |



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)  
157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย  
โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351 เบอร์โทรฉุกเฉิน 02 739 7104  
MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY DELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED  
157 Soi Chalongkrung 31, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand  
Tel +66 27397104 Fax.+66 2739 4351 Emergency call : 02 7397104



เบอร์. 2514-2564  
สีฉวีสนธิ์และวาทะธรรมาเสนาภัณฑ์



เบอร์. 2321-2564  
สีฉวีสนธิ์และวาทะธรรมา