

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำคุณภาพสูง ที่ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% ปริมาณเม็ดกับผงสีที่คงทน फिल्मสียึดเกาะกับพื้นผิวแน่น ทนแดด ทนฝน फिल्मสีเนียนสวย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทนทานต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทาตกแต่ง พื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	100% อะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความหนาฟิล์มเปียก	100-110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีแห้ง	35-40 ไมครอน
วิธีใช้งาน	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 5-10 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20-30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่
- พื้นผิวปูนเก่า
- ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไข
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

- พื้นผิวปูนใหม่
- พื้นผิวปูนเก่า
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างเดลต้าซิลด์โฟร์ดี จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับด้วยสีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลต้า โฟร์ดี แอดวานซ์ จำนวน 2 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับด้วยสีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลต้า โฟร์ดี แอดวานซ์ จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษาและความปลอดภัย

อายุจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส

มาตรฐานอ้างอิง

- 2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
- 2514-2564 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์